

■ Structan Black

290 ml

Zwarte, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare donkere lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek. Bijvoorbeeld bij toepassingen met massief laminaat (Volkern®, Trespa®,...), zwarte MDF, metaal, ... Gebruik *Structan White* voor witte lijmnaden.

Kies *Structan Wood* voor houtkleurige lijmnaden.



TIPS & KENMERKEN

Uiterst geschikt voor bijvoorbeeld: het verkleven van houten elementen op de metalen draagstructuur van een poortverbindingen verbindingen waar klemmen niet mogelijk is
last minute toepassingen op de werf
...

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.



EIGENSCHAPPENZwart ingekleurd voor zichtbare donkere lijmnaden

Polymeerlijm met de kracht van PU-constructielijm: uitzonderlijke afschuifsterkte (min. 100 kg/cm²)

Niet bruisend - niet klemmen, enkel aandrukken tot de lijm uit de naad komt

D4 watervast: de lijm is waterbestendig

Afdichtende lijмнаad: de lijm verhindert waterinfiltratie in de verbinding

Uiterst snel: afwerken kan al na 1u en de lijmresten steken gemakkelijk af, zelfs nat.

Geen zwarte handen, geen handschoenen

Geen solventen – geen water – geen isocyanaten

Extra vullend vermogen, tot 1mm

Vloeit mooi open en dicht de verbinding af

Tast de ondergrond niet aan, geen verkleuring

Kan gebruikt worden met vochtig hout

Zeer goede UV stabiliteit

Hoge warmtebestendigheid (tot min. +100°C)

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

